

# RAVENOL RHP Racing High Performance Gear 75W-90

Вязкость: 75W-90

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1145100-001**  
Артикул:  
1145100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835742017



## 4 литра

Артикул:  
**1145100-004**  
Артикул:  
1145100-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835742093



## 20 литров

Артикул:  
**1145100-020**  
Артикул:  
1145100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835808843



## 20 литров, есobox

Артикул:  
**1145100-B20**  
Артикул:  
1145100-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835858480



## 60 литров

Артикул:  
**1145100-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1145100-D60**

Характеристики

| Наименование                           | Значение                                                    | Аудит           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Протестировано партнерами              | Nürburgring                                                 |                 |
| Рекомендовано партнерами               | Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) |                 |
| Плотность при 20°C                     | 868 g/cm³                                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                   | Желтый                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                     | 16.1 mm²/s                                                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                      | 92.6 mm²/s                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                     | 188                                                         | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C       | 33.800 mPa*s                                                | ASTM D2983      |
| Температура застывания                 | -57 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения              | 200 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Образование пены I при 24°C            | 0/0 ml/ml                                                   | ASTM D892       |
| Образование пены II при 93.5°C         | 10/0 ml/ml                                                  | ASTM D892       |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C | 0/0 ml/ml                                                   | ASTM D892       |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч  | 1b                                                          | ASTM D130       |
| Склонность к пенообразованию           | .                                                           | DIN 51757       |

Аналоги OEM

**Mazda**  
12345001, 12345005

**Porsche**  
00004320419

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 4 литра           | 1145100-004-01-999 |           |
| 20 литров, есовох | 1145100-B20-01-888 |           |
| 60 литров         | 1145100-060-01-999 |           |