

Гидравлическое масло **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22**

Вязкость: 22**Минеральное****20 литров**

Артикул:

1323123-020

Артикул:

1323123-020-01-999

**208 литров**

Артикул:

1323123-208

Артикул:

1323123-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:

1323123-700

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22 – это не содержащее цинка и золы компаундное гидравлическое масло, усиленное фосфором и серой, разработанное специально для использования в металлургической промышленности. В ходе испытаний по методу Тимкена были достигнуты превосходные результаты.

Благодаря добавлению специально подобранных компонентов, **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22** обладает превосходной защитой от износа, хорошей стойкостью к окислению и длительным сроком службы даже в экстремальных условиях. Обладает нейтральным поведением по отношению к герметикам. Кроме того, добавки обеспечивают отличную защиту от коррозии и предотвращают пенообразование.

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22 превосходит требования стандарта DIN 51 524 часть 2 для гидравлических масел HLP.

Применение:

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22 предназначено для использования в качестве гидравлической жидкости в металлургической промышленности, там, где требуется гидравлическое масло, не

содержащее цинка и золы, и соответствующее спецификации DIN 51 524, часть 2.

Характеристики:

- Высокие эксплуатационные качества;
- Хорошая окислительная стабильность;
- Высокая устойчивость к старению;
- Высокая степень защиты от износа;
- Высокая степень защиты от коррозии;
- Нейтральное отношение к герметизирующим материалам;
- Устойчивость к пенообразованию.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	857 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	4.3 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	22 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	103	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	206 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434	