

# RAVENOL Hot Red Grease HRG 2



**1 кг**

Артикул:  
**1340121-001**  
Артикул:  
1340121-001-03-999  
Штрих-код:  
4014835756519



**5 кг**

Артикул:  
**1340121-005**  
Артикул:  
1340121-005-03-999  
Штрих-код:  
4014835756557



**10 кг**

Артикул:  
**1340121-010**  
Артикул:  
1340121-010-03-999  
Штрих-код:  
4014835756533



**15 кг**

Артикул:  
**1340121-015**  
Артикул:  
1340121-015-03-999  
Штрих-код:  
4014835756564



**25 кг**

Артикул:  
**1340121-025**  
Артикул:  
1340121-025-03-999  
Штрих-код:  
4014835756571



**100 г**

Артикул:  
**1340121-100**  
Артикул:  
1340121-100-04-999  
Штрих-код:  
4014835844636



**180 кг**

Артикул:  
**1340121-180**  
Артикул:  
1340121-180-03-999  
Штрих-код:  
4014835756588



**200 г**

Артикул:  
**1340121-200**



## **400 г**

Артикул:

**1340121-400**

Артикул:

1340121-400-04-999

Штрих-код:

4014835756540

Характеристики

| Наименование                              | Значение                                    | Аудит        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Одобрено производителем                   | MAN 284 Li-H2, MB-Approval 265.1            |              |
| Соответствует спецификациям               | DIN 51502 KP2P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2 |              |
| Цвет                                      | Красный                                     | визуальный   |
| Загуститель                               | Литиевое мыло                               | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                | 2                                           | DIN 51818    |
| Классификация продуктов                   | KP2P-35                                     | DIN 51502    |
| Рабочая температура                       | -35 / +160 °C                               | DIN 51825    |
| Рабочая температура (кратковременно)      | 200 °C                                      | DIN 51757    |
| Пенетрация, 60 циклов                     | 265-295                                     | ISO 2137     |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности | 0                                           | DIN 51802    |
| Температура каплепадения                  | 260 °C                                      | DIN ISO 2176 |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч     | 1                                           | DIN 51811    |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C)         | 1-90 °C                                     | DIN 51807-1  |
| VKA Нагрузка сваривания                   | 2600 - 2800 N                               | DIN 51350-4  |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C        | 140 mm²/s                                   | DIN 51562-1  |

Аналоги OEM

BMW

83190447919

FEBI

28193

Land Rover

STC3435

SWAG

10921909

Volkswagen Group

G052133A2