

Qattiq misli surtma RAVENOL Kupferpaste



100 g

Mahsulot kodi:

1340109-100

Mahsulot kodi:

1340109-100-04-999

Shtrix-kod:

4014835883130



180 kg

Mahsulot kodi:

1340109-180

RAVENOL Kupferpaste — bu Germaniyada ishlab chiqarilgan, mis kukuni va aśinaga hamda korroziyaga qarshi qo'shimchalar kompleksi asosida tayyorlangan qattiq surkovchi moydir. U yuqori yuklama, kuchli siqilish va aggressiv muhit ta'sirida ishlaydigan qurilish va montaj elementlarini moylash uchun qo'llaniladi.

RAVENOL Kupferpaste ishqalanish va aśinani kamaytiradi, detallarning korroziyaga uchrashidan va qotib qolishidan himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Kupferpaste avtomobil sanoatida diskli tormozlar (tormoz kolodkalari) va chiqindi gaz tizimlarini moylashda, kimyo sanoatida esa issiqlik bilan ishlov berish uskunalari, turbinalar va qozonlarda qo'llaniladi. Bundan tashqari, keramika va qurilish sanoatida pnevmatik bolg'alar, beton va keramik burg'ularni moylashda ham ishlatiladi.

RAVENOL Kupferpaste burg'ulash shtangalaridagi vintli birikmalar va vtulkalarni moylashda qo'llaniladi.

Kupferpaste qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- A'llo darajadagi aśinaga qarshi himoya
- Surkovchi moyning mexanik barqarorligi
- Korroziyaga qarshi mukammal himoya
- Yaxshi yopishuvchanlik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- 200°C dan yuqori haroratda mineral moy komponentlari bug'lanadi, qattiq surkovchi modda esa moylanayotgan yuzada qoladi

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 KF1, DIN 5U-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBGEB1-2	
Rang	Mis rangida	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
Qo'shimchalar	mis	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	KF1,5U-20	DIN 51502
Ish harorati	-20 / +1100 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	1100 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1B	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	2400 - 2600 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	130 mm ² /s	DIN 51562-1

OEM analoglari

BMW

83192158852

Toyota

0888780409

Volkswagen Group

G052141A2

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
180 kg	1340109-180-03-000	