

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ poyga tormoz suyuqligi

Sintetik



0,5 L

Mahsulot kodi:

1350616-500

Mahsulot kodi:

1350616-500-05-555

Shtrix-kod:

4014835904996

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ poyga avtomobillari uchun yuqori samarali tormoz suyuqligi sifatida maxsus ishlab chiqilgan. U termik, kimyoviy va mexanik ta'sirlarga nihoyatda chidamli bo'lib, DOT 4 standartiga mos keladi va fuqarolik sharoitida optimal xususiyatlarni ta'minlaydi.

Yuqori sifatli formula borik kislotasi efirlari va glikol efirlariga asoslangan bo'lib, eng zamonaviy qo'shimchalar yordamida takomillashtirilgan. U maksimal barqarorlik, ajoyib issiqlikka chidamlilik, nihoyatda yuqori zichlik va shu sababli minimal siqiluvchanlik, materiallar bilan optimal moslik, mukammal boshqaruv va haydovchi uchun qayta aloqani ta'minlaydi.

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ butun ish harorati diapazonida va butun xizmat muddati davomida ishonchlilikni saqlaydi. U hatto poyganing eng ekstremal sharoitlarida ham xavfsizlikni kafolatlaydi va barqaror tormozlash samaradorligini ta'minlaydi.

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ ning qaynash harorati «yangi» suyuqlik uchun 342°C ga va «namlangan suyuqlik» uchun kamida 210°C ga yetadi, bu uni poyga avtomobillari va mototsikllar uchun ideal tormoz suyuqligiga aylantiradi. Tormoz reaksiyasi har qanday, hatto eng ekstremal foydalanish sharoitlarida ham doimo aniq va tez bo'ladi.

Qo'llanilishi:

Optimal natijalarga erishish uchun har bir poyga oldidan yangi RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ tormoz suyuqligini quyish tavsiya etiladi. Bu, ayniqsa, tormozlar kuchli qizib ketganda yoki tropik iqlim sharoitida muhimdir.

Boshqa tormoz suyuqliklari bilan aralashtirishga yo'l qo'yilmaydi!

Mineral tormoz suyuqligi (LHM) uchun ishlab chiqilgan tormoz tizimlariga mos kelmaydi. Ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga rioya qiling. Magniy yoki tarkibida magniy ko'p bo'lgan qotishmalardan tayyorlangan elementlarga ega tizimlarda foydalanish tavsiya etilmaydi.

Tormoz suyuqligini qo'shganda avtomobil ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariga amal qiling. Tormoz suyuqligini toza va quruq holda saqlang. Qattiq zarralar, suv, neft mahsulotlari yoki boshqa materiallar bilan ifloslanish tormozlarning ishdan chiqishiga yoki qimmat ta'mirlashga olib kelishi mumkin.

Tormoz suyuqligini faqat original qadoqda saqlang. Suvning singib ketishini oldini olish uchun qadoqni toza va mahkam yopilgan holda saqlang. Diqqat! Qadoqqa suyuqlik qo'shmang va uni boshqa suyuqliklar uchun ishlatmang.

Ishlatilgan tormoz suyuqligini tegishli tarzda utilizatsiya qiling.

Tormoz suyuqligi lak-bo'yoq qoplamasiga zarar yetkazadi – to'kilgan holda darhol ko'p miqdorda suv bilan yuving.

Xususiyatlari:

- Maksimal qaynash harorati: 342 °C;
- «Namlangan suyuqlik»ning qaynash harorati (WERBP): 210 °C ;
- Borik kislotasi va glikol efirlariga asoslangan, ajoyib qo'shimchalar to'plamiga ega yuqori sifatli retseptura;
- Nihoyatda past siqiluvchanlik ajoyib tormoz reaksiyasini ta'minlaydi;
- Poygalar uchun, hatto eng talabchan poyga seriyalarida ham ideal mos keladi;
- DOT 4 darajasi uni umumiy foydalanish yo'llarida ishlatish uchun ham ideal qiladi;
- Ajoyib termik, kimyoviy va mexanik barqarorlik;
- Tormoz tizimi komponentlariga (masalan, rezina, plastik) nisbatan neytral xatti-harakat;
- Past haroratlarda ham past qovushqoqlik;
- ABS tizimining optimal ishlashi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	ISO 4925-4 tested, SAE J 1704 tested	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DOT 4	
Zichlik 20°C da	1075 g/cm ³	DIN 51575
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
100°C da yopishqoqlik	3.08 mPa*s	ASTM D445
Viskozite -40°C da	1739 cSt	ASTM D445
Qaynatish harorati	340 °C	FMVSS 116
“Namlangan suyuqlik”ning qaynash harorati	213 °C	FMVSS 116
Yuqori haroratda barqarorlik	-5 °C	FMVSS 116
Kimyoviy barqarorlik	2 °C	FMVSS 116
-40°C da oqimlilik	i.O., 5s	FMVSS 116
-50°C da oqimlilik	i.O., 8s	FMVSS 116
-40°C da gigroskopiklik	shaffof, 5ss	FMVSS 116
+60°C da gigroskopiklik	Shaffof	FMVSS 116
-40°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
+60°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
Suv miqdori	0.05 %	DIN 51777-1
Galvanizlangan temir	0 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Po'lat	0 mg/cm ²	FMVSS 116
Oksidlanishga chidamlilik, Alyuminiy	0 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Quyma temir	+0,10 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Guruch (latun)	-0.02 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Mis	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Cho'kma ajralishi	0.05 %	FMVSS 116
pH ko'rsatkichi	7.1	FMVSS 116
Rezinaning diametr o'zgarishi	0.08	FMVSS 116
Qattqlik o'zgarishi	-3 °IRHD	FMVSS 116
Tashqi ko'rinish	i.O.	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 70°C da, O'zgarish	0.79 mm	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 120°C da, O'zgarish	0.93 mm	FMVSS 116
EPDM rezinasiga chidamlilik, 120°C da, Qattqlik	-4 IRHD	ISO 4925
Tavsiyalar	ISO 4925-4 tested, SAE J 1704 tested	